








CZAS SUSZENIA POSZCZEGÓLNYCH SERII ART CLAY

Tabela pochodzi ze strony: www.planetart.pl www.sklep.planetart.pl

CZAS SUSZENIA				
	Suszarka	Piekarnik	Piec	Temp. pokojowa
Art Clay 650 (blok, strzykawka, pasta) 	Ponad 10 min.	Ponad 10 min. w 150 °C		Ponad 24h
Art Clay 650 Slow Dry 	Ponad 45 min.	Ponad 20 min. w 150-180 °C		Nie polecamy
Art Clay Olejo-Pasta 	Ponad 30 min.	Ponad 30 min. w 100 °C		Ponad 24h
Art Clay ST 	Ponad 10 min.	Ponad 10 min. w 150 °C		Ponad 24h
Art Clay Papier 	Nie wymaga suszenia			
Art Clay Overlay 	Ponad 10 min.	Ponad 10 min. w 100 °C		Ponad 60 min.
Art Clay Złoto 	Ponad 15 min.	Ponad 10 min. w 150 °C		Ponad 24h

*masa produktów użytych do testu wynosiła 5 g.

* moc suszarki użytej do testu to 1200W, trzymając w odległości 3-4 cm od suszonej masy.